

CERA PRIMER BBA

Dolgulu Brüt Beton Astarı



Tanımı

- Pürüzsüz veya emici yüzeyler için akrilik dispersiyon esaslı, aderans ve işlenebilirlik arttırıcı dolgulu astardır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay/düşey zeminlerde ve tavanlarda,
- Emici veya pürüzsüz yüzeylerde seramik uygulama öncesi aderans arttırıcı astar olarak, Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere uygulama öncesi,

Özellikleri

- Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt beton yüzeylere yapışmasını artırır.
- Yüzeyin emiciliğini ve gözenekliliğini giderir,
- Pürüzsüz yüzeylerde, harcın yapışmasını artırır.
- Yüzey tozumasını engeller, seramik yapıştırıcı veya sıvanın işlenebilirliğini ve tutunmasını artırır
- Posteki Rulo ile uygulanabilir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve % 50 Bağıl nem)

Görünüm	: Açık mavi sıvı
Ürün Yapısı	: Akrilik
Raf Ömrü	: Kapalı ambalajında ve rutubetsiz ortamda 12 ay
Tüketim Miktarı	: 150-200 g/m ²
Olgunlaştırma Süresi	: 60-120 dk.
Kap Ömrü	: 3 saat
Uygulama Kalınlığı	: En az 2-3 mm
Üzerine Kaplama Yapılabilme	: 24 saat sonra
Karışım Oranı	: 25 Kg CERA.PRIMER BBA / 7,5 LT Su 12 Kg CERA.PRIMER BBA / 3,5 LT Su
Kuruma Süresi	: 60-120 dakika
Viskozite	: 280 Pa.sn

Ambalaj

12 Kg ve 25 Kg Plastik Kova

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı

Yüzey 28 günlük kürünü almış ve sağlam olmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalı. Yapışmayı önleyecek toz, yağ boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Yüzeyde kırık ,bozuk bölgeler onarılmalı.

Uygulama +5 °C ile +35 °C arasında yapılmalıdır.

Aşırı sıcak veya nemli havalarda uygulama yapmaktan kaçınınız.

24 saat içinde don riski olan yüzeylerde kullanmayınız.

Islak veya nemli yüzeylere uygulamayınız.

Karıştırma

CERA.PRIMER BBA üzerine önerilen miktarda temiz su ilave ediniz.

400-600 devir bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edene kadar birkaç dakika karıştırınız.

CERA.PRIMER BBA uygulama sırasında zaman zaman karıştırılmalıdır.Çökmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulama Yöntemi

Uygulama için posteki rulo kullanınız.

Çok emici yüzeylere 2 kat uygulama yapınız.

Kurumadan ikinci katı uygulamayınız.

Kuruma süresi 60-120 dakikadır.

CERA.PRIMER BBA Üzerine Sıva veya kaplama uygulaması için 24 saat bekleyiniz.

Uyarılar

Uygulama sonrası kullandığınız aletleri hemen yıkayınız.

Göz ve cilt temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Gerekirse medikal yardım alınız.

Depolama

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Raf ömrü; açılmamış ambalajında, kuru ve serin yerde 1 yıldır.



Duvar Uygulaması



Yer Uygulaması